

# Hempel's Non-Slip Deck Coating

## Karakteristike proizvoda

### Opis

Hempel's Non-Slip Deck Coating je brzosuseci akrilni polusjajni završni premaz s finim granulama pomocu kojih se postize protukliznost zavrsnog sloja. Trajan s dobrom otpornoscu na vremenske utjecaje i abraziju.

### Preporučena uporaba

Za primjenu na površinama od stakloplastike, drva i celika.

### Svojstva

- Sadrži granule za postizanje protukliznog zavrsnog sloja.

## Sigurnost proizvoda

Plamište 26°C [79°F]

### Sadržaj HOS

Zakonodavstvo	Vrijednost
EU	477 g/L [3,98 lb/SAD gal]

Vrijednosti HOS-a mogu se razlikovati ovisno o nijansi, pogledajte Sigurnosno-tehnički list, odjeljak 9.

### Rukovanje

Pažljivo rukujte. Prije i za vrijeme uporabe, pridržavajte se sigurnosnih oznaka na pakiranju i spremnicima za boju i sljedite sve lokalne i nacionalne propise o sigurnosti. Uvijek pogledajte sigurnosni tehnički list(ove) tvrtke Hempel za ovaj proizvod zajedno s tehničkim listom proizvoda.

## Podaci o proizvodu

### Kod proizvoda

56251

### Standardna nijansa / kod

Bijela 10000 \*

### Sjaj

Mat

### Volumni sadržaj suhe tvari

46 ± 2%

### Specifična težina

1,3 kg/L [11 lb/SAD gal]

### Referentna debљina suhog filma

50 µm [2,0 mils]

## Priprema površine

### Čistoća

- Ulja, masnoću i ostala onečišćenja odstraniti s odgovarajućim deterdžentom.

## Primjena

### Razrjeđivač

Hempel's Thinner 808 08081

### Sredstvo za čišćenje

Hempel's Thinner 808 08081

# Hempel's Non-Slip Deck Coating

## Način primjene

Alat	Razrjeđivanje maks. vol.
Valjak	5%
Kist	5%
Paint Pad	5%

Razrjeđivanje držati na apsolutnom minimumu.

## Debljina filma

	Preporuča se
Debljina suhog filma	50 µm [2,0 mils]
Debljina mokrog filma	110 µm [4,3 mils]
Teoretska izdašnost	9,2 m <sup>2</sup> /L [370 sq ft/SAD gal]

Za najbolju izvedbu izbjegavajte prekomjernu debljinu filma.

## Uvjeti primjene

- Nanositi na suhu i čistu površinu s temperaturom koja je najmanje 3°C [5°F] iznad rosišta kako bi se sprječila kondenzacija.

## Relativna vlažnost:

- Relativna vlažnost mora biti niža od 85% tijekom sušenja i stvrđnjavanja.

## Napomene

- Za pravilno stvaranje filma može biti potrebno razrjeđivanje završnog premaza. Razrjeđivanje je ograničeno na maks. 5%.
- Dobro promješati prije upotrebe.

## Sušenje i premazivanje

### Kompatibilnost proizvoda

- Prethodni premaz: Preporučeni proizvodi su: Hempel's Primer Undercoat ; Hempel's Light Primer
- Sljedeći premaz: Ne postoji.

## Vrijeme sušenja

Temperatura površine	20°C [68°F]	10°C [50°F]
Suhu na dodir	sati	2
Spremno za bušenje	sati	3

Utvrđeno za debljinu suhog filma 50 mikrona [2,0 mils] pri standardnim uvjetima, pojedino potražite u Objašnjenjima tvrtke Hempel. Traku za maskiranje treba ukloniti tijekom nanošenja boje dok je boja još mokra.

## Nanošenje sljedećeg premaza

Specifikacija tvrtke Hempel ima prednost pred smjernicama navedenim u tablici za dodatno zaštitno premazivanje.

Naziv kvalitete	10°C [50°F]	20°C [68°F]
Atmosferski srednji		
Hempel's Non-Slip Deck Coating	Min. Maks.	6 sat. 6 d. 3 sat. 72 sat.

## Uvjeti sušenja

- Za ostvarivanje navedenog vremena sušenja važno je održavati odgovarajuću ventilaciju tijekom nanošenja, sušenja i skrućivanja.
- Treba izbjegavati kondenzaciju na svježe nanesenom premazu.

## Napomene za premazivanje

- Ukoliko se maksimalni međupremazni interval prekorači, potrebno je ohrapaviti površinu kako bi se osigurala adhezija među premazima.

## Ostale napomene

- Površina mora biti čista prije nanošenja sljedećeg premaza.

# Hempel's Non-Slip Deck Coating

## Skladištenje

### Rok valjanosti

Temperatura okoline	25°C [77°F]
---------------------	----------------

Proizvod 60 mjeseci

Rok valjanosti od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnim, zatvorenim spremnicima. Nakon toga se mora ponovno provjeriti kvaliteta proizvoda. Skladištenje na većim temperaturama može smanjiti rok valjanosti. Za savjet kontaktirajte Hempel.

### Uvjeti skladištenja

- Proizvod mora biti skladišten u skladu s lokalnim propisima, na 5°C [41°F] bez izloženosti sunčevom svjetlu i zaštićen od kiše i snijega.

## Ugljični otisak

Debljina suhog filma	1 µm	1 mil
----------------------	------	-------

GWP (Potencijal globalnog zatopljenja) 10,1 g CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup> 0,053 lb CO<sub>2</sub>e/ft<sup>2</sup>

Ugljični otisak za 1 četvorni metar površinskog područja uz debljinu suhog filma od 1 µm/mil.

Opseg uključuje sirovine, dolazni prijevoz u tvornicu Hempel, proizvodne procese Hempel i sve hlapive organske spojeve emitirane tijekom i nakon nanošenja proizvoda.

Izračunava se na temelju standardne nijanse definirane u ovom TLP-u. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o nijansi.

## Dodatni dokumenti

Dodatne informacije dostupne su na web-mjestu tvrtke Hempel: <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> ili na lokalnom web-mjestu tvrtke Hempel:

- Objasnjena za tehnički list proizvoda.
- Načini nanošenja.
- Detaljnije podatke potražite u: Hempelovom priručniku za bojenje, i na [hempelyacht.hr](#)

Ovaj Tehnički list proizvoda ("TLP") odnosi se na isporučeni proizvod ("Proizvod") i podlježe povremenom ažuriranju. Prema tome, kupac/osoba koja primjenjuje tvar treba uzeti u obzir TLP isporučen zajedno s odgovarajućom serijom Proizvoda (a ne stariju verziju). Osim TLP-a, kupac/osoba koja primjenjuje tvar može dobiti neke ili sve sljedeće specifikacije, izjave i/ili smjernice, koje su navedene u nastavku ili dostupne na Hempelovoj internetskoj stranici pod stavkom „Proizvodi“ na [www.hempel.com](http://www.hempel.com) ("Dodatni dokumenti").

Br.	Opis dokumenta	Lokacija/komentari
1.	Tehnička izjava	Jednokratan specifičan savjet, pružen na zahtjev za određene projekte
2.	Specifikacija	Izdaje se samo za određene projekte
3.	TLP	Ovaj dokument
4.	Objašnjenja TLP-a	Dostupna na <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> i obuhvaćaju odgovarajuće informacije o parametrima testiranja Proizvoda
5.	Upute za primjenu	Ako su dostupne, na <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Općenite tehničke smjernice (npr. o nanošenju i pripremi površine)	Ako su dostupne, na <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

U slučaju proturječnosti informacija između TLP-a i Dodatnih dokumenata, prioritet imaju informacije sukladno gore navedenom redoslijedu. U tom slučaju, također biste trebali kontaktirati svog predstavnika u Hempelu, radi pojašnjenja. Nadalje, kupac/osoba koja primjenjuje tvar mora u potpunosti uzeti u obzir odgovarajući Sigurnosno-tehnički list („STL“) isporučen uz svaki Proizvod, a koji se također može preuzeti na [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel ne snosi odgovornost za nedostatke ako primjena Proizvoda nije izvršena u potpunosti u skladu s preporukama i zahtjevima navedenim u odgovarajućim TLP-ovima i Dodatnim dokumentima. Informacije i uvjeti ove izjave o odricanju od odgovornosti primjenjuju se na ovaj TLP. Dodatne dokumente i sve druge dokumente koje Hempel isporučuje u vezi s Proizvodom. Uz to, Proizvod se isporučuje, a sva tehnička pomoć pruža u skladu s Hempelovim Općim uvjetima prodaje, isporuke i usluga, osim ako drukčije nije izričito navedeno u pisanim obliku.